POZNÁMKY:

BOURACÍ PRÁCE:

B1/ DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO TÁHLA KOMBINOVANÉHO SE SNĚHOVÝM HÁKEM, CELKEM 16 KS

B2/ DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO SNĚHOVÉHO HÁKU, CELKEM 13 KS

B3/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY (FALCOVANÝ CU PLECH), ROZVIN. Š.: 1000 MM, ZAATKOVÉHO ŽLABU, CELKEM 40 M1

B4/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO EXTERIÉROVÉHO OPLECHOVÁNÍ (FALCOVANÝ CU PLECH, ROZVIN. Š.: 800 MM) NEPOUZIVANÝ ATIKY S DŘEVĚNÝM JÁDREM, VČETNĚ DEKONTAMINACH PRVKŮ, CELKEM 30 M1

B5/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ (FALCOVANÝ CU PLECH), ROZVIN. Š.: 800 MM) KORUNNÍ ŘÍMSY, CELKEM 30 M1

B7/ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO BEDNĚNÍ PROVEDENÉHO Z PRKEN TL. 30 MM, CELKEM 98 M2

B8/ DEMONTÁŽ NÁMĚTKŮ (1930 1930 1250 MM), CELKEM 42 KS

B9/ DEMONTÁŽ POZEDNICE (1930 1930 150 MM), CELKEM 37 M1

ZEDNICKÉ A ETUKATÉRSKÉ PRÁCE

O1a/ OPRAVA OMÍTKY KORUNNÍ ŘÍMSY ROZVIN. Š.: 1400 MM, CELKOVÁ DL.: 18800 MM. SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A OMÍTEK, OMYTÍ, STABILIZACE PŮVODNÍCH OMÍTEK, DOPLNĚNÍ OMÍTEK ZE SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x PODKLADNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJŠÍ LEGENDA ÚPRAV)

O1b/ REKONSTRUKCE NESOUDRŽNÉHO A NEPŮVODNÍHO OMÍTKU KORUNNÍ ŘÍMSY ROZVIN. Š.: 1400 MM, CELKOVÁ DL.: 18200 MM. SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A OMÍTEK, OMYTÍ, STABILIZACE PŮVODNÍCH OMÍTEK, DOPLNĚNÍ OMÍTEK ZE SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x PODKLADNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJŠÍ LEGENDA ÚPRAV)

O2a/ OPRAVA OMÍTKY ZÁKLADNÍ PLOCHY VLYSU POD KORUNNÍ ŘÍMSOU ROZVIN. Š.: 900 MM, CELKOVÁ DL.: 19200 MM. SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A OMÍTEK, OMYTÍ, STABILIZACE PŮVODNÍCH OMÍTEK, DOPLNĚNÍ OMÍTEK ZE SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x PODKLADNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJŠÍ LEGENDA ÚPRAV)

O2b/ REKONSTRUKCE OMÍTKY ZÁKLADNÍ PLOCHY VLYSU POD KORUNNÍ ŘÍMSOU ROZVIN. Š.: 900 MM, CELKOVÁ DL.: 27300 MM. SNÍMÁNÍ OMÍTEK, OMYTÍ PODKLADU, PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ OMÍTKY ZE SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x PODKLADNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJŠÍ LEGENDA ÚPRAV)

O3a/ OPRAVA OLÉNSKÝCH ZVOTOVITÝCH KRAKORCŮ KORUNNÍ ŘÍMSY 2600/260/160 MM, 35 KS. DEMONTÁŽ, REVIZE A OPRAVA KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKŮ, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x PODKLADNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, ZPĚTNÉ OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJŠÍ LEGENDA ÚPRAV)

O3b/ REKONSTRUKCE POŠKOZENÝCH OLÉNSKÝCH ZVOTOVITÝCH KRAKORCŮ KORUNNÍ ŘÍMSY 2600/260/160 MM, CELKEM 35 KS. DEMONTÁŽ, REPLIKOVÁNÍ PRVKŮ POMOCÍ SPECIÁLNÍCH LICÍCH SMĚSÍ, VČETNĚ NEREZOVÉHO KOTVENÍ, 2x PODKLADNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, ZPĚTNÉ OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJŠÍ LEGENDA ÚPRAV)

O4a/ OPRAVA OLÉNSKÝCH ZVOTOVITÝCH KONZOL KORUNNÍ ŘÍMSY 2600/450/860 MM, CELKEM 16 KS. DEMONTÁŽ, REVIZE A OPRAVA KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKŮ, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x PODKLADNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, ZPĚTNÉ OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJŠÍ LEGENDA ÚPRAV)

O4b/ REKONSTRUKCE POŠKOZENÝCH OLÉNSKÝCH ZVOTOVITÝCH KONZOL KORUNNÍ ŘÍMSY 2600/450/860 MM, CELKEM 25 KS. DEMONTÁŽ, REPLIKOVÁNÍ PRVKŮ POMOCÍ SPECIÁLNÍCH LICÍCH SMĚSÍ, VČETNĚ NEREZOVÉHO KOTVENÍ, 2x PODKLADNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJŠÍ LEGENDA ÚPRAV)

O5/ OPRAVA IN SITU OLÉNSKÝCH ZVOTOVITÉHO RELIÉFNÍHO ŠÍKOLU A NÁPISEM 07/0/560 MM, CELKEM 1 KS. REVIZE A POVLEČENÍ KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKŮ, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x PODKLADNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJŠÍ LEGENDA ÚPRAV)

TESAŘSKÉ PRÁCE

T01/ DEMONTOVANÉ STŘEŠNÍ BEDNĚNÍ BUDE PO OBNOVĚ KROVU NAHRAZENO NOVÝM STŘEŠNÍM BEDNĚNÍM PROVEDENÝM Z BOČNÍCH PRKEN TL. 30 MM OŠETŘENÝCH ODOLSTRANNÝM A DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM 5% ROZTOKU BIOCIDU LIGNOFIX TOP, CELKEM 98 M2

T01/ NOVÝ NÁMĚTEK (1930 1930 1250 MM), CELKEM 42 KS

T02/ NOVÁ POZEDNICE (1930 150 MM), CELKOVÁ DL.: 37 M1

T03/ VTÉSANÁ BIOTICKÝ NAPEVNĚNÉ ČÁSTI KRAKOVCŮ (1030 180 180), CELKEM 25 KS

T03/ VTÉSANÁ BIOTICKÝ NAPEVNĚNÉ ČÁSTI VAZNÉHO TRÁMU (1930 2850 2300), CELKEM 4 KS

T03/ VTÉSANÁ BIOTICKÝ NAPEVNĚNÉ KLEŠTINY (1230 1730 3100), CELKEM 8 KS

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Z4/1/ BRONZOVÝ OCELTISK PŮVODNÍ LVÍ HLAVY S DEKORATIVNÍ KARTUŠÍ, CELKEM 13 KS

Z4/2/ BRONZOVÝ OCELTISK PŮVODNÍ DEKORATIVNÍ AKROTERIE, CELKEM 2 KS

Z4/3/ ATYPICKÉ OCELOVÉ TÁHLO KOMBINOVANÉ SE SNĚHOVÝM HÁKEM PROVEDENÉ Z FASOVINY PROF.: 32/ 8/ MM, ROZVIN. DL.: 2100 MM (PRVEK BUDE POZNOVOVÁN A OPATŘEN SYSTÉMOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM), CELKEM 16 KS

Z4/4/ ATYPICKÝ OCELOVÝ SNĚHOVÝ HÁK PROVEDENÝ Z FASOVINY PROF.: 32/ 8/ MM, ROZVIN. DL.: 1400 MM (PRVEK BUDE POZNOVOVÁN A OPATŘEN SYSTÉMOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM), CELKEM 16 KS

LEGENDA ÚPRAV:

ČIŠTĚNÍ, STABILIZACE A OPRAVA PŮVODNÍCH VÁPENNÝCH OMÍTEK

PŮVODNÍ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ, RELATIVNĚ SOUDRŽNÉ OMÍTKY LOKÁLNĚ OPATŘENÉ NOVODOBOU VÁPENOCEMENTOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU A RECENTNÍM NÁTĚREM
BUDOU ZA POMOCI HORKÉ PÁRY ČI ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ MECHANICKY ZBAVENY NEPŮVODNÍCH AKRYLÁTOVÝCH A SILIKÁTOVÝCH NÁTĚRŮ (PODROBNOSTI VIZ RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY) A RECENTNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY KRYJÍCÍ PŮVODNÍ PROBARVENOU ŠTUKOVOU OMÍTKU. RECENTNÍ ŠTUK BUDE SNÍMÁN MECHANICKY TZV. PRYSKAVÁNÍ. RECENTNÍ NÁTĚRY A OMÍTKY LZE TAKÉ ZMĚKČIT MOKROTVÝSKAVÁNÍM ZA SUCHA S JEMNÝM ABRAZIVEM, NAPŘ. KORUNDEM 0,2 MM. PŘI ČIŠTĚNÍ BUDOU OMÍTKY NADOTAZ KAŽDÝMPÁDY PITNOU VODOU. ČIŠTĚNÍ FASÁDY BUDE PROBÍHAT ZDOLA NAHORU. OČIŠTĚNÉ OMÍTKY BUDOU DÁLE KONSOLIDOVÁNY POKROUŽENÍM ZTS V KOMBINACI S VÁPENNÝM VODOU (VIZ. RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY). STÁVAJÍCÍ ODŠTÍPNÉ A KONSOLIDOVANÉ OMÍTKY BUDOU DÁLE LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ SPECIÁLNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU (VIZ. RECEPTURA A). PRO DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ JEMNĚJŠÍ OMÍTKY BUDE POUŽITA OBDOBNÁ MALTOVÁ SMĚS S PŘÍSLUŠNOU GRANULOMETRICE OSTŘIVA. JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBRUSLENY.
POVRCHOVÁ A DOPLŇOVACÍ OMÍTKY BUDOU SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBCE RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERRALAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY.
PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONČENÍ VÝZNAMNÝCH NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

POVŠECHNÉ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY ŘÍMS, ŠAMBRÁNA A PARAPETŮ LOKÁLNĚ OPATŘENÉ NOVODOBOU VÁPENOCEMENTOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU A RECENTNÍM NÁTĚREM
BUDOU ZA POMOCI HORKÉ PÁRY ČI ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ MECHANICKY ZBAVENY NEPŮVODNÍCH AKRYLÁTOVÝCH A SILIKÁTOVÝCH NÁTĚRŮ (PODROBNOSTI VIZ RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY) A RECENTNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY KRYJÍCÍ PŮVODNÍ PROBARVENOU ŠTUKOVOU OMÍTKU. RECENTNÍ ŠTUK BUDE SNÍMÁN MECHANICKY TZV. PRYSKAVÁNÍ. RECENTNÍ NÁTĚRY A OMÍTKY LZE TAKÉ ZMĚKČIT MOKROTVÝSKAVÁNÍM ZA SUCHA S JEMNÝM ABRAZIVEM, NAPŘ. KORUNDEM 0,2 MM. PŘI ČIŠTĚNÍ BUDOU OMÍTKY NADOTAZ KAŽDÝMPÁDY PITNOU VODOU. ČIŠTĚNÍ FASÁDY BUDE PROBÍHAT ZDOLA NAHORU. OČIŠTĚNÉ OMÍTKY BUDOU DÁLE KONSOLIDOVÁNY POKROUŽENÍM ZTS V KOMBINACI S VÁPENNÝ VODOU (VIZ. RECEPTURY).
STÁVAJÍCÍ ODŠTÍPNÉ A KONSOLIDOVANÉ OMÍTKY BUDOU DÁLE LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ SPECIÁLNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU (VIZ. RECEPTURA A). PRO DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ JEMNĚJŠÍ OMÍTKY BUDE POUŽITA OBDOBNÁ MALTOVÁ SMĚS S PŘÍSLUŠNOU GRANULOMETRICE OSTŘIVA. JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBRUSLENY.
POVRCHOVÁ A DOPLŇOVACÍ OMÍTKY BUDOU SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBCE RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERRALAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY.
PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONČENÍ VÝZNAMNÝCH NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

REKONSTRUKCE NESOUDRŽNÝCH A NEPŮVODNÍCH VÁPENNÝCH OMÍTEK

PŮVODNÍ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY LOKÁLNĚ OPATŘENÉ NOVODOBOU VÁPENOCEMENTOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU A RECENTNÍM NÁTĚREM
BUDOU MECHANICKY ODSTRAŇOVÁNY (S PROSKRAŇOVÁNÍM SPÁR, POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OČIŠTĚN SYSTÉMEM JOS) A NAHRAZENY JADROVOU VÁPENNOU OMÍTKOU S PODHOZEM (VIZ. RECEPTURA A) A SPECIÁLNÍM PROBARVENÝM ŠTUKEM (VIZ. RECEPTURA A). JE NEZBYTNÉ, ABY BYLY NOVÉ OMÍTKY MINIMÁLNĚ 14 DNÍ, 2 x DENNĚ VLHČENY PITNOU VODOU.
ROVNĚŽ JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBRUSLENY.
POVŠECHNÉ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY ŘÍMS, ŠAMBRÁNA A PARAPETŮ LOKÁLNĚ OPATŘENÉ NOVODOBOU VÁPENOCEMENTOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU A RECENTNÍM NÁTĚREM
BUDOU MECHANICKY ODSTRAŇOVÁNY (S PROSKRAŇOVÁNÍM SPÁR, POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OČIŠTĚN SYSTÉMEM JOS) A NAHRAZENY JADROVOU VÁPENNOU OMÍTKOU S PODHOZEM (VIZ. RECEPTURA A) A SPECIÁLNÍM PROBARVENÝM ŠTUKEM (VIZ. RECEPTURA A). NAUTOVÉ PARAPETY BUDOU OBSAHOVAT VÍTĚŠ PODL HYDRAULICKÉHO POJIVA. A PŘÍMĚS LIPOVÝCH OVOCÍ. JE NEZBYTNÉ, ABY BYLY NOVÉ OMÍTKY MINIMÁLNĚ 14 DNÍ, 2 x DENNĚ VLHČENY PITNOU VODOU.
ROVNĚŽ JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBRUSLENY.
PŮVODNÍ A DOPLŇOVACÍ OMÍTKY BUDOU SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBCE RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERRALAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY.
PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONČENÍ VÝZNAMNÝCH NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

ČIŠTĚNÍ, STABILIZACE A OPRAVA PŮVODNÍCH DÍLENSKÝCH ZVOTOVITÝCH PRVKŮ Z KUPŘITJINSKÉHO VÁPNA

U PŮVODNÍCH DÍLENSKÝCH ZVOTOVITÝCH MEDAILONŮ A RELIÉFŮ Z KUPŘITJINSKÉHO VÁPNA OPATŘENÝCH RECENTNÍM NÁTĚREM
PŘED PRVNÍ NÁTĚROVOU OPRAVOU NEVYJDE JEJICH PŮVODNÍ BUDE S PŘÍPADNÉ NEDOSTATEČNOU SOUDRŽNOSTÍ ZAJIŠTĚNO (BĚŽNÝMI BUDOU POUZE VYPADLÉ POŠKOZENÉ DESKY.
PONECHÁVANÉ PRVKY BUDOU ZBAVENY RECENTNÍCH NÁTĚRŮ VČETNĚ NÁTĚRŮ POLYMERNÍHO PŘÍPRAVKU LINFAS (MONOFAS, SILFAS). OČIŠTĚNÉ PRVKY BUDOU ZPEVNĚNY POKROUŽENÍM ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY). NASLEDNĚ BUDOU OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ PRVKY LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ NÍŽE SPECIFIKOVANÉ MALTOVÉ SMĚSI (RECEPTURA A) S VĚTŠÍM PŘÍDAVKEM HYDRAULICKÉ SLOŽKY. **OBNOVU TĚCHTO DEKORATIVNÍCH ŠTUKOVÝCH PRVKŮ MUSÍ PROVÁDĚT VYHRAZENÉ RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM.**
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI OMÍTEK SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBCE RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERRALAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONČENÍ VÝZNAMNÝCH NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

VEŠKERÉ DOCHOVANÉ KONZOLY A KRAKORCE ŠTUKOVÉ PODKORUNNÍ ŘÍMSOU PROVEDENÉ Z KUPŘITJINSKÉHO VÁPNA A OPATŘENÉ RECENTNÍM NÁTĚREM
BUDOU DEMONTOVÁNY A POSKYBENY DOKLADNÉ REVIZI A TO VČETNĚ JEJICH KOTVENÍCH OCHYTŮ. V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO STAVU BUDOU ORIGINÁLNÍ PRVKY NAHRAZENY REPLIKAMI. ZPĚTNÉ OSAZOVÁNÍ PRVKY BUDOU ZBAVENY RECENTNÍCH NÁTĚRŮ VČETNĚ NÁTĚRŮ POLYMERNÍHO PŘÍPRAVKU LINFAS (MONOFAS, SILFAS). OČIŠTĚNÉ PRVKY BUDOU ZPEVNĚNY POKROUŽENÍM ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY). NASLEDNĚ BUDOU OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ PRVKY LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ NÍŽE SPECIFIKOVANÉ MALTOVÉ SMĚSI (RECEPTURA A) S VĚTŠÍM PŘÍDAVKEM HYDRAULICKÉ SLOŽKY. **OBNOVU TĚCHTO DEKORATIVNÍCH ŠTUKOVÝCH PRVKŮ MUSÍ PROVÁDĚT VYHRAZENÉ RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM.**
PŮVODNÍ DOPLŇOVANÉ KONZOLY A KRAKORCE BUDOU NOVĚ ZVĚŘENÝM NA NEREZOVÉ KOTVICH. I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI OMÍTEK SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBCE RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERRALAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONČENÍ VÝZNAMNÝCH NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

NOVÉ DÍLENSKÝ ZVOTOVITÉ PRVKY Z KUPŘITJINSKÉHO VÁPNA

NOVÉ DÍLENSKÝ ZVOTOVITÉ MEDAILONY A RELIÉFY Z KUPŘITJINSKÉHO VÁPNA
BUDOU PROVEDENY POMOCÍ LIKORPENOVÝCH ROZMRAZOVACÍCH FOREM. PRVKY BUDOU ODLÉVÁNY D ZUSANY ZE SPECIÁLNÍCH SMĚSÍ S PŘÍMĚSÍ ROMÁNSKÉHO CEMENTU (VIZ. RECEPTURA B) A BUDOU OBDOBNÝCH VÝROBCŮ.
ARMOVÁNY. PRVKY BUDOU NA FASÁDĚ OSAZOVÁNY DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH KAPES. UCHYCENÍ BUDE JEŠTĚNO MALTOU A NEREZOVÝM KOTVAMI.
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI OMÍTEK SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBCE RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERRALAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONČENÍ VÝZNAMNÝCH NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

NOVÉ DÍLENSKÝ ZVOTOVITÉ KONZOLY A KRAKORCE Z KUPŘITJINSKÉHO VÁPNA
BUDOU PROVEDENY POMOCÍ LIKORPENOVÝCH ROZMRAZOVACÍCH FOREM. PRVKY BUDOU ODLÉVÁNY D ZUSANY ZE SPECIÁLNÍCH SMĚSÍ S PŘÍMĚSÍ ROMÁNSKÉHO CEMENTU (VIZ. RECEPTURA B) A BUDOU ARMOVÁNY. V PRVCÍCH BUDOU ZALITY NEREZOVÉ TŘMENY A OKA. VEŠKERÉ KONZOLY A KRAKORCE BUDOU NOVĚ ZVĚŘENY NA NEREZOVÝCH KOTVICH.
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI OMÍTEK SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBCE RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERRALAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONČENÍ VÝZNAMNÝCH NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

RESTAUROVÁNÍ PÍSKOVCOVÝCH KAMENICKÝCH PRVKŮ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

SANACE A KONZERVACE ZEDNICTVÍ KAMENICKÝCH PRVKŮ VIZ. POZNÁMKY.

NOVÉ KAMENICKÉ PRVKY PROVEDENÉ Z UMĚLÉHO KAMENE

DVHBÍJECÍ ATIKOVÉ VÁZY A AKROTERIE BUDOU PROVEDENY Z UMĚLÉHO PÍSKOVCE, VIZ. POZNÁMKY.

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

P01/ TESAŘSKÝ PODKLAD PLECHOVÝCH KRYTIN ŽLABŮ (ROZVIN. Š.: 2000 MM) ZAKRYTÝ OCHRANNOU FÓLIÍ FATRAFEN BUDE VYLOŽEN PLASTOVOU (PVC-P) PODKOZÍ HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIÍ FATRAPOL 814, TL.: 2,3 MM. SPOJE FÓLIE BUDOU SVAŘOVÁNY HORKÝM VZDUCHEM NA PÁSECH POMOCÍ FÓLIE PŘEVÁŽNÉ KE STŘEŠNÍ ČÁSTI PODKLADU POMOCÍ SPECIÁLNÍCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ. UKONČENÍ FÓLIE NA STŘEŠE, NEBO NA OKRAJI STŘEŠNÍ BUDE PROVEDENO NAVAŘENÍM FÓLIE NA PROFIL S PODPLECHOVÁNÍM Z DÍLCE TL. 0,7 MM S RŮZNOU ŠÍŘKOU HOMOGENNÍ FÓLIÍ FATRAPOL 804, 40 M1

KL1/ NOVÉ KRYTÍ KORUNNÍ ŘÍMSY BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM, ROZVIN. Š.: 800 MM, CELKOVÁ DL.: 34 M

KL3/ NOVÁ DEKONTAMINACE ATIKOVÉ KARTUŠE PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM, CELKEM 13 KS

KL4/ NOVÉ DEKONTAMINACE ATIKOVÉ PANELY PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM, V. 400 MM - CELKOVÁ DL.: 25 M1

NATŘEZÁVKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE

N4/1/ SNĚHOVÉ HÁKY BUDOU OPATŘENY ZÁKLADNÍM NÁTĚREM SILIKONKAPALYTICKÉ ZINKOVÉ ANTIKOROZNÍ BARVY BLM.ZN PRIMER (SPOTŘEBA - 1 VRSTVA 1 KG/ 3 M2) BARVA: ŠEDÁ, VÝROBCE: BIOPOL PAINTS. PODÉBRANÝCH, NA ZHLAVNÍ NÁTĚR BUDE DVOJNÁSOBNÉ AKLIKOVÁNÍ NÁTĚR SPECIÁLNÍ PLECHOVÉ DÍLCOVÉ BARVY BSS PROTI ZPOTŘEBA - 1 VRSTVA 1 KG/ 3 M2) BARVA: TMAVÉ ŠEDÁ, RAL 7023; VÝROBCE: BIOPOL PAINTS, RODÝNSKÝ)

N4/1/ VEŠKERÉ OMÍTKY A ETUKATÉRSKÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY ŠLEDNOUCÍLEM POLOLAZURNÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM A OCHRANNÝM SYSTÉMOVÝM SILIKONOVÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM (VIZ RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY).

OSTATNÍ PRÁCE

E1/ V STÁVAJÍCÍ VYTŘENÍ ZATKOVIČKOVÉ ŽLABU BUDE DEMONTOVÁNO A PO PROVEDENÍ NOVÉHO ŽLABU ZPĚTNĚ OSAZENO

RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY:

KONSOLIDACE OMÍTEK PŘÍPRAVKEM POROSIL ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU VODOU

STÁVAJÍCÍ SVRCHNÍ ŠTUKOVÉ I ODHALENÉ JADROVÉ OMÍTKY BUDOU OPATŘENY POSTŘIKEM ROztOKU POROSILU ZTS (KONCENTRACE: 1 DÍL KONCENTRÁTU POROSILU ZTS 3 VODY) ROZTOK OSUŠU KŘEMIČITÉHO A SLOUŽÍ JAKO PŘEPRAVU SPOTŘEBA: 0,4 L KONCENTRÁTU NA 1 M2 MATER. VÝROBCE: AQUA S.R.O., PRAHA). V ZÁVISLOSTI NA DOSAŽENÉM OČINU BUDE KONSOLIDACE POSTŘIK ZA 24 HO OPAKOVÁNA. NÁSLEDNĚ BUDOU OŠETŘOVANÉ PLOCHY NAPUŠTĚNÝ ZA VÁPENNOU VODOU. VÝSLEDNÝM POSTUPEM PROCEDURY BUDE TVORBA PEVNÉHO GELU KŘEMIČITÉHO VÁPENATÉHO V PORÉZNÍ SYSTÉMU. ZPEVŇOVACÍMI ČINITEL, KTERÝ JE PODSTATOU ZVÝŠENÍ PEVNOSTI OMÍTKY. NAPUŠTĚNÍ KONSOLIDANTY SE NESMÍ PROVÁDĚT NA PŘÍMO OSLUNĚNÝCH PLOCHÁCH A PŘI TEPLOTÁCH NAD + 25 °C, NEBO POD + 10 °C.

RECEPTURA JADROVÉ A ŠTUKOVÉ OMÍTKOVÉ SMĚSI (A):

PRO OBNOVU OMÍTEK A MODELOVANÉ ŠTUKOVÉ VÝZDOBY BUDE POUŽITA PROBARVENÁ HYDRAULICKÁ TRADIČNÍ SMĚS S OBSAHEM PUCOLÁNU A SMĚSI HYDRAULICKÝCH VÁPEN VSAT S VÁPNY VZDUŠNÝMI DOLOMITICKÝMI (ZA VZNIKU VÁPENNÝCH A HOŘČNATÝCH SILIKÁTŮ A ALUMINÁTŮ). V ZÁSADĚ SE JEDNÁ O: CaO UVOZ3 + Fe2O3 + MgO + SiO2 + KLINOPTILOLIT (ZEOLITICKÝ DOPLNĚK S VYSOKÝMI OBSAHY CA + VNĚNOU) + BÍLÝ ZNAKOZEM (REMINTALLAC). PRO SILIKOKRYTICKÉ JADROVÉ OMÍTKY PRO ŠEDÉ PŘÍMĚSI BYLY POUŽITY PRÁVĚ A V DOHODNUTÉM POMĚRU VYCHOVAJÍCÍ VELKÁ POZDNOSTÍ MUSÍ BÝT VENOVÁNA GRANULOMETRICKÉMU SLOŽENÍ OSTŘIVA A CELKOV