LEGENDA ÚPRAV:

ČIŠTĚNÍ, STABILIZACE A OPRAVA PŮVODNÍCH VÁPENNÝCH OMÍTEK

STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ A VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY OPATŘENÉ RECENTNÍM NÁTĚRY BUDOU ZA POMOCI ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ A HORKÉ PÁRY MECHANICKY ZBAVENY NEPŮVODNÍCH AKRYLÁTOVÝCH NÁTĚRŮ. OČIŠTĚNÍ FASÁDY BUDE PROBÍHAT ZDOLA NAHORU. PO ODKLIZNĚ ODSTŘ PŮVODNÍCH OMÍTEK BUDE PŘISTOUPENO K LOKÁLNÍ KONSOLIDACI ODHALENÝCH PŮVODNÍCH ŠTUKOVÝCH VRSTEV ORGANOMINERÁLNÍMI/ORGANICKÝMI.
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ OMÍTKY BUDOU DÁLE LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ SPECIÁLNĚ PROBARVENÉHO ŠTUKU. PRO DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ JÁDROVÉ OMÍTKY BUDE POUŽITA OBDOBNÁ MALTOVÁ SMĚS S PŘÍSLUŠNOU GRANULOMETRIÍ OSTŘIVA, JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBROUŠENY.
PŮVODNÍ A DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU V RÁMCI BAREVNÉHO SJEDNOCENÍ OPATŘENY KRYCÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM V BAREVNOSTI PŮVODNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU

REKONSTRUKCE NESOUDRŽNÝCH A NEPŮVODNÍCH VÁPENNÝCH OMÍTEK

STÁVAJÍCÍ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ A VÁPENOCEMENTOVÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY BUDOU MECHANICKY ODSTRANĚNY (S PROŠKRÁBNUTÍM SPÁR, POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OMYT) A NAHRAZENY JÁDROVOU VÁPENNOU OMÍTKOU S PODHOZEM (VIZ. RECEPTURA A) A SPECIÁLNĚ PROBARVENÝM ŠTUKEM (VIZ. RECEPTURA A), JE NEZBYTNÉ, ABY BYLY NOVÉ OMÍTKY MINIMÁLNĚ 14 DNÍ 2 x DENNĚ VLHČENY PITNOU VODOU. ROVNĚŽ JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBROUŠENY.
PŮVODNÍ A DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU V RÁMCI BAREVNÉHO SJEDNOCENÍ OPATŘENY KRYCÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM V BAREVNOSTI PŮVODNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU

ČIŠTĚNÍ, STABILIZACE A OPRAVA PŮVODNÍCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH PRVKŮ Z KUŠTEJNSKÉHO VÁPNA

U PŮVODNÍCH DÍLENSKY PROVEDENÝCH PRVKŮ Z KUŠTEJNSKÉHO VÁPNA (MEDAILONY, RELIÉFY, KONZOLY A KRAKOREC) OPATŘENÝCH RECENTNÍM NÁTĚRY
BUDE POSÍLENO (IN SITU) JEJICH KOTVENÍ (TRNY Z NEREZOVÉ OCELI PRŮMĚRU 8 MM), SNÍMÁNY BUDOU POUZE VÝRAZNĚ POŠKOZENÉ PRVKY, NEBO NEPŮVODNÍ PRVKY PROVEDENÉ ZE SÁDRY.
PONECHÁVANÉ PRVKY BUDOU ZA POMOCI ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ A HORKÉ PÁRY MECHANICKY ZBAVENY NEPŮVODNÍCH AKRYLÁTOVÝCH NÁTĚRŮ. OČIŠTĚNÉ PRVKY BUDOU ZPEVNĚNY ORGANOMINERÁLNÍMI/ORGANICKÝMI. OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ PRVKY BUDOU NÁSLEDNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ SPECIÁLNÍ MALTOVÉ SMĚSI S VĚTŠÍM PŘÍDAVKEM HYDRAULICKÉ SLOŽKY. **OBNOVU TĚCHTO DEKORATIVNÍCH ŠTUKOVÝCH PRVKŮ MUSÍ PROVÁDĚT VYHRAZENÉ RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM.**
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI BAREVNÉHO SJEDNOCENÍ OPATŘENY KRYCÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM V BAREVNOSTI PŮVODNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU

NOVÉ DÍLENSKY ZHOTOVENÉ PRVKY Z KUŠTEJNSKÉHO VÁPNA

NOVÉ DÍLENSKY PROVEDENÉ MEDAILONY A RELIÉFY Z KUŠTEJNSKÉHO VÁPNA
BUDOU ZHOTOVENY POMOCI LUKOPRENOVÝCH ROZMNOŽOVACÍCH FOREM. PRVKY BUDOU ODLÉVÁNY ČI DUSÁNY ZE SPECIÁLNÍCH SMĚSÍ S PŘÍMĚSÍ ROMANSKÉHO CEMENTU (VIZ. RECEPTURA B) A BUDOU ARMOVÁNY. V PRVCÍCH BUDOU ZALITY NEREZOVÉ TŘMINY A OKA. VĚŠENÉ KONZOLY A KRAKOREC BUDOU NOVĚ ZAVĚŠENY NA NEREZOVÝCH KOTVÁCH.
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI BAREVNÉHO SJEDNOCENÍ OPATŘENY KRYCÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM V BAREVNOSTI PŮVODNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU

RESTAUROVÁNÍ PÍSKOVCOVÝCH KAMENICKÝCH PRVKŮ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÉ PRVKY FASÁDY BUDOU CITLIVĚ OČIŠTĚNY, ZPEVNĚNY, LOKÁLNĚ DOPLNĚNY, OPATŘENY LAZURNÍM NÁTĚREM (DO BARVY FASÁDY) A HYDROFOBIZOVÁNY.

STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÝ SOKL BUDE CELOPLOŠNĚ MECHANICKY/ZBAVEN CEMENTOVÝCH OMÍTEK A VYSPRÁVEK. VYSOKÝ OBSAH VODOROZPUSTITELNÝCH SOLÍ V KAMENI (CI: 0,49%; NO3: 2,12 %; SO4: 0,36%) BUDE REDUKOVÁN ODSOLOVACÍMI ZÁBALY. OBSAH DUŠIČNANŮ V KAMENI MUSÍ BÝT SNÍŽEN NA PŘIJATELNOU HODNOTU. NÁVRHU KONKRÉTNÍ TECHNOLOGIE ODSOLOVÁNÍ KAMENNÉHO SOKLU BUDE PŘEDCHÁZET DETAILNÍ LABORATORNÍ ROZBOR VLHKOSTI A VODOROZPUSTNÝCH SOLÍ PROVEDENÝ DODAVATELEM (MIN 20 VZORKŮ). DEKONTAMINOVANÝ KAMEN BUDE DÁLE KONSOLIDOVÁN ORGANOKŘEMOTANY A DOPLŇOVÁN. PROBARVENÁ SMĚS PRO DOPLŇOVÁNÍ KAMENE BUDE VYTVOŘENA NA ZÁKLADĚ DETAILNÍHO PETROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENE. OPRAVNÁ SMĚS MUSÍ MÍT OBDOBNÉ MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI JAKO PŮVODNÍ KAMENE, AVŠAK VYSPRÁVY MUSÍ BÝT O STUPEŇ MĚKČÍ (10%) NEŽ I DOPLŇOVANÝ KÁMEN. TÉMĚŘ V CELÉ PLOŠE KAMENNÉHO SOKLU BUDE OBNOVENA JIŽ ODVĚTRANÁ LÍCOVÁ PLOCHA KAMENE. OPRAVENÁ PEMBLIVNÍMI OKRAJE PEMBLIVNÝCH PLOCH BUDOU LEHKOVÁ T STLOKY). U OBNOVENÉHO SOKLU BUDE PROVEDENA FINÁLNÍ BAREVNÁ RETUŠ. HYDROFOBIZACE SOKLU NENÍ VZHLEDEM K VZLÍNAJÍCÍ ZEMNÍ VLHKOSTI SOKLOVÉHO ZDIVA UVAŽOVÁNA.

NOVĚ ZHOTOVENÁ SYSTÉMOVÁ SUŠIČÍ OMÍTKA KEMASAN

STÁVAJÍCÍ SILNĚ DEGRADOVANÁ OMÍTKA PODKOŽÍ BUDE VČETNĚ PARAPETNÍ ŘÍMSY ODSTRANĚNA (S PROŠKRÁBNUTÍM SPÁR) A POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OČIŠTĚN SYSTÉMEM JOS. NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA SOKLU S REPLIKOVANOU PÁSOVOU BOSÁŽÍ BUDE PROVEDENA ZE SUCHÉ PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÉ OMÍTKOVÉ SMĚSI KEMASAN 590 (ŠTUK KEMASAN 590 FT) NA BÁZI HYDRAULICKÉHO VÁPNA, KVARCITOVÉHO PÍSKU A SPECIÁLNÍCH ADITIV.
NOVĚ ZHOTOVENÁ OMÍTKA BUDE OBSAHOVAT VELKÉ MNOŽSTVÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÝCH MIKROPÓRŮ.
POKUD BUDOU PO ODSTRANĚNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A ŠTUKOVÝCH OMÍTEK PODKOŽÍ OBJEVENY PŮVODNÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY BUDOU ODSOLOVÁNY, STABILIZOVÁNY A VYSPRAVOVÁNY.

RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY:

RECEPTURA JÁDROVÉ A ŠTUKOVÉ OMÍTKOVÉ SMĚSI (A):

PRO OBNOVU OMÍTEK A MODELOVANÉ ŠTUKOVÉ VÝZDOBY BUDE POUŽITA PROBARVENÁ HYDRAULICKÁ TRASOVÁ SMĚS S OBSAHEM PUCCOLÁNU A SMĚSI HYDRAULICKÝCH VÁPEN VICAT S VÁPNY VZDUŠNÝM DOLOMITICKÝM (ZA VZNIKU VÁPENNÝCH A HOŘEČNATÝCH SILIKÁTŮ A ALUMINÁTŮ). V ZÁSADĚ SE JEDNÁ O: CaO (AZO3) + Fe2O3 + MgO + SiO2) + KLINOPTILOLIT (ZOLLITY) DOPLNĚK S VYSOKOU IONTOVOU VÝMĚNOU) + BELIT (ZAMEZENÍ REAKRYSTALIZACE).
PRO SJEDNOCENÍ JÁDROVÉ OMÍTKY PRO TAŽENÉ ŘÍMSY S VYSOKOU PROFILACÍ A S OKAPNÍČKOU BUDE POUŽITO URYCHLOVAČE.
VELKÁ POZORNOST MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA GRANULOMETRICKÉMU SLOŽENÍ OSTŘIVA A CELKOVÉ BAREVNOSTI MALTOVÉ SMĚSI (SCHOINĚ S ORIGINÁLEM).

LÍCÍ SMĚS PRO VÝROBU DÍLENSKY ZHOTOVOVANÝCH ŠTUKATERSKÝCH PRVKŮ (B):

PRO VÝROBU DÍLENSKÝCH PRVKŮ BUDE POUŽITA SUPERPLASTICKÁ PROBARVENÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ SMĚS S PŘÍMĚSÍ ROMANSKÉHO CEMENTU (NAPŘ. SMĚS ORNAMENT). DO SMĚSI BUDE PŘÍDÁVÁNO URČITÉ PROCENTUÁLNÍ MNOŽSTVÍ URYCHLOVAČE. PŘESNÉ RECEPTURY LÍCÍCH SMĚSÍ BUDOU VYCHÁZET Z KONKRÉTNÍ NÁLEZOVÉ SITUACE.

POZNÁMKA: VŠECHNY ROZMĚRY A KÓTY JSOU NÁVRHOVÉ. VELIKOST PRVKŮ NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM OMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY!!!

+0,000= m.n.m.

0 1 2 3 4 5 M

POZNÁMKY:

BOURACÍ PRÁCE:

B0/ ROZSAH SNÁŠENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK A ŠTUKOVÝCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚN PO STAVBĚ LEŠENÍ A PO ODSTRANĚNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ. PRAVDĚPODOBNÉ VŠAK BUDE OBDOBNÝ JAKO U VÝCHODNÍ FASÁDY;

B1/ DEMONTÁŽ DOŽILÉHO NEPŮVODNÍHO OKNA (SV: 1240/ 2460 MM); CELKEM 30 KS

B4/ DEMONTÁŽ VĚŠACÍCH ZÁBRAN PROTI HOLUBŮM

B5/ DEMONTÁŽ DOŽILÉHO NEPŮVODNÍHO ZDVOJENÉHO ČTYŘKŘÍDLÉHO OKNA (SV: 1200/ 1800 MM); CELKEM 2 KS

B6/ DEMONTÁŽ DOŽILÉHO NEPŮVODNÍHO ZDVOJENÉHO ŠESTIKŘÍDLÉHO OKNA (SV: 2250/ 2100 MM); CELKEM 8 KS

B7/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY (FALCOVANÝ CU PLECH, ROZVIN. Š.: 1500 MM) ZNATKOVÉHO ŽLABU; CELKEM 40 M1

B8/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO EXTERÉROVÉHO OPLECHOVÁNÍ (FALCOVANÝ CU PLECH, ROZVIN. Š.: 800 MM) NEPŮVODNÍ ATIKY S DŘEVĚNÝM JÁDREM, VČETNĚ DEKORATIVNÍCH PRVKŮ; CELKEM 42 M1

B9/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ (FALCOVANÝ CU PLECH, ROZVIN. Š.: 800 MM) KORUNNÍ ŘÍMSY; CELKEM 42 M1

B10/ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO BEDNĚNÍ PROVEDENÉHO Z PRKEN TL. 30 MM; CELKEM 70 M2

ZEDNICKÉ A ŠTUKATĚRSKÉ PRÁCE

G/ ROZSAH OBNOVY OMÍTEK A ŠTUKOVÝCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚN PO STAVBĚ LEŠENÍ A PO ODSTRANĚNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ. PRAVDĚPODOBNÉ VŠAK BUDE OBDOBNÝ JAKO U VÝCHODNÍ FASÁDY;

O1/ OBNOVA EXTERÉROVÝCH ŠPALET A ŠAMBRÁN, DOPLNĚNÍ ŠAMBRÁNOVÝCH PATIC (DLE VÝKRESŮ D3-D6); 30 KPL

O4/ OBNOVA EXTERÉROVÝCH HLADKÝCH ŠPALET; 10 KPL

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE:

ZA3/ BRONZOVÝ ODLITEK PŮVODNÍ LVÍ HLAVY; CELKEM 13 KS

ZA4/ BRONZOVÝ ODLITEK PŮVODNÍ DEKORATIVNÍ AKROTERIE; CELKEM 3 KS

ZA5/ ATYPICKÉ TÁHLO PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉ PÁSOVINY PROF.: 32/ 8 MM, ROZVIN. DL.: 600 MM; CELKEM 16 KS

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE:

TR1/ REPLIKA ŠPALETOVÉHO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉHO OSMIKŘÍDLOVÉHO DUBOVÉHO OKNA (SV: 1240/ 2460 MM), VNĚJŠÍ OKNO BUDE ZASKLENO TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-6-4 MM, VČE VÝKRESY D3-D6; 30 KS

TR4/ ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ OKNO S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM PROVEDENÉ Z EUROHRANOLŮ (SV: 1200/ 1800 MM), OKNO BUDE ZASKLENO TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-8-4 MM, BUDE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ ČLENĚNÍ A OTEVÍRÁNÍ, KŘÍDLA NEBUDOU VYKLÁPĚCÍ; 2 KS

TR5/ ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ OKNO S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM PROVEDENÉ Z EUROHRANOLŮ (SV: 2250/ 2100 MM), OKNO BUDE ZASKLENO TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-8-4 MM, BUDE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ ČLENĚNÍ A OTEVÍRÁNÍ, KŘÍDLA NEBUDOU VYKLÁPĚCÍ; 8 KS

TR9/ NOSNÉ JÁDRO ATIKY V.: 800 MM BUDE PROVEDENO Z KONSTRUKČNÍCH DESEK OSB PRO VLHKOU EXPOZICI VZÁJEMNĚ SPOJENÝCH VRUTY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU; 42 M1

TESAŘSKÉ PRÁCE

TE0/ DEMONTOVANÉ STŘEŠNÍ BEDNĚNÍ BUDE PO OBNOVĚ KŘOVU NAHRAZENO NOVÝM STŘEŠNÍM BEDNĚNÍM PROVEDENÝM Z MODŘÍNOVÝCH PRKEN TL. 30 MM OŠETŘENÝCH OBOUSTRANNÝM A DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM 5% ROZTOKU BIOCIDU LIGNOFIX TOP; CELKEM 50 M2

TE1/ NOVÝ NÁMĚTEK (100/ 150/ 1000 MM); CELKEM 50 KS

KLEMPÍŘSKÉ A POKRYVAČSKÉ PRÁCE

KL1/ VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS A PARAPETU PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU BUDE DEMONTOVÁNO. PO INSTALACI OKEN, V PRŮBĚHU OBNOVY OMÍTEK BUDE OPLECHOVÁNÍ ZPĚTNĚ OSAZENO A DOPLNĚNO O DROBNÉ FUNKČNÍ PRVKY (ODHÁKY, LEMY)

KL3/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU BUDE DEMONTOVÁNO A BUDE PROVEDENO NOVÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM, R.Š.: 300 MM, DL.: 1400 MM; 2 KS

KL4/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU BUDE DEMONTOVÁNO A BUDE PROVEDENO NOVÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM, R.Š.: 300 MM, DL.: 2450 MM; 8 KS

KL5/ NOVÉ KRYTÍ KORUNNÍ ŘÍMSY BUDE PROVEDENO Z FALCOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM; ROZVIN. Š.: 800 MM; CELKOVÁ DL.: 42 M

KL6/ NOVÁ DEKORATIVNÍ ATIKOVÁ KARTUŠE PROVEDENÁ Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM; CELKEM 13 KS

KL7/ NOVÉ DEKORATIVNÍ ATIKOVÉ PANELY PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM; V. 510 MM ; CELKOVÁ DL.: 36 M1

KL8/ NOVÉ KRYTÍ ŘÍMSY A VOLUT EDIKULY BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM; ROZVIN. Š.: 300 MM; CELKOVÁ DL.: 4,5 M; 2 KS

PO1/ TESAŘSKY PŘIPRAVENÝ ZAATIKOVÝ ŽLAB (ROZVIN. Š.: 1500 MM) ZAKRYTÝ OCHRANNOU FÓLIÍ FATRATEX BUDE VYLOŽEN PLASTOVOU (PVC-P) POCHOZÍ HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIÍ FATRAFOL 814, TL: 2,5 MM. SPOJE FÓLIE BUDOU SVAŘOVÁNY HORKÝM VZDUCHEM NA PÁSECH POMOCÍ FÓLIE PŘIPEVNĚNÉ KE STABILNÍ ČÁSTI PODKLADU POMOCÍ SPECIÁLNÍCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ. UKONČENÍ FÓLIE NA STĚNĚ, NEBO NA OKRAJI STŘECHY BUDE PROVEDENO NAVAŘENÍM FÓLIE NA PROFILY S POPLASTOVANÉHO PLECHU. CLENITĚ DETAILY BUDOU ŘEŠENY DETAILOVOU HOMOGENNÍ FÓLIÍ FATRAFOL 804; 42 M1

NATĚRAČSKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE

NA1/ VEŠKERÉ OMÍTKY A ŠTUKATERSKÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY OKROVÝM SJEDNOCUJÍCÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM (PŘIBLIŽNĚ V ODSTÍNU S1030Y30R30 - DLE VZORNÍKU NCS) S NÁSLEDNOU HYDROFOBIZACÍ (NAPŘ. IMESTA IW 290).

NA2/ TLAKOVĚ IMPREGNOVANÁ OKNA BUDOU NÁSLEDNĚ OPATŘENA SYSTÉMOVÝM SYNTETICKÝM KRYCÍM NÁTĚREM. EXTERIÉROVÉ ČÁSTI OKNA BUDOU OPATŘENY HNĚDÝM NÁTĚREM (ODSTÍN: RAL 1011), VNITŘNÍ ČÁSTI BÍLÝM NÁTĚREM (ODSTÍN: RAL 9001).

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE

RES/ RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉHO SOKLU/ VIZ. LEGENDA ÚPRAV

RES/ PLASTIKA ALEGORIE UMĚNÍ PROVEDENÁ Z KUŠTAINSKÉHO VÁPNA BUDE RESTAUROVÁNA VÝHRADNĚ RESTAURÁTOREM S PŘÍSLUŠNOU LICENCÍ

RES/ PLASTIKA ALEGORIE VĚDY PROVEDENÁ Z KUŠTAINSKÉHO VÁPNA BUDE RESTAUROVÁNA VÝHRADNĚ RESTAURÁTOREM S PŘÍSLUŠNOU LICENCÍ

RE7/ DOPLNĚNÍ ÍNICIÁL F,R; 5x

ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ PROJEKČNÍ ATELIÉR PRO DOKUMENTACE, PROZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB IČ: 14176169, DIČ: CZ7704030393 ADRESA: U KOVÁRNY 1, 500 06 HRADEC KRÁLOVÉ 6, VILA TŘEMÍNKA GSM: 737 325 543, E-MAIL: MILOS.KUDRNOVSKY1@SEZNAM.CZ	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	ZAK. Č.: 052012
	OBEC/ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DVŮR KRÁLOVÉ N.L./ DVŮR KRÁLOVÉ N.L.	SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK
	OBJEDNATEL: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N.L., NÁM. T.G. MASARYKA 38, DVŮR KRÁLOVÉ	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
	AKCE: OBNOVA SEVERNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDY GYMNÁZIA č.p. 304 VE DVOŘE KRÁLOVÉ N.L.	STUPEŇ: DPS
		FORMÁT: 1BP4
AUTOR: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ		MĚŘÍTKO: 1:50
VED. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ		DATUM: 10/2013
ZOD. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	VÝKRES: POHLED NA SEVERNÍ PRŮČELÍ	OZNAČ.: D2
KONTROLA:		PARE. Č.:
SPOLUPRÁCE: MGR. VESELÁ		